TABLE 1005-1
AGGREGATE GRADATION - COARSE AGGREGATE

Std. Size #	2"	1 1/2"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	#4	#8	#10	#16	#40	#200	Remarks
	Percentage of Total by Weight Passing												
4	100	90-100	20-55	0-15	-	0-5	-	-	-	-	-	**A**	Asphalt Plant Mix
467M	100	95-100	-	35-70	-	0-30	0-5	-	-	-	-	**A**	Asphalt Plant Mix
5	-	100	90-100	20-55	0-10	0-5	-	-	-	-	-	**A**	AST, Sediment Control Stone
57	-	100	95-100	-	25-60	-	0-10	0-5	-	-	-	**A**	AST, Str. Concrete, Shoulder Drain, Sediment Control Stone
57M	-	100	95-100	-	25-45	-	0-10	0-5	-	-	-	**A**	AST, Concrete Pavement
6M	-	-	100	90-100	20-55	0-20	0-8	-	-	-	-	**A**	AST
67	-	-	100	90-100	-	20-55	0-10	0-5	-	-	-	**A**	AST, Str. Concrete, Asphalt Plant Mix
78M	-	-	-	100	98-100	75-100	20-45	0-15	-	-	-	**A**	AST, Str. Conc., Weep Hole Drains, Asphalt Plant Mix
14M	-	-	-	-	100	98-100	35-70	5-20	-	0-8	-	**A**	Asphalt Plant Mix, AST, Weep Hole Drains, Str. Concrete
9M	-	-	-	-	100	98-100	85-100	10-40	-	0-10	-	**A**	AST
ABC	-	100	75-97	-	55-80	-	35-55	-	25-45	-	14-30	4-12[B]	Aggregate Base Course, Aggregate Stabilization
ABC (M)	-	100	75- 100	-	45-79	-	20-40	-	0- 25	-	-	0-12[B]	Maintenance Stabilization
Light-weight[C]	-	-	-	-	100	80-100	5- 40	0-20	-	0-10	-	0-2.5	AST

A. See Subarticle 1005-4(A). **B.** See Subarticle 1005-4(B). C. For Lightweight Aggregate used in Structural Concrete, see Subarticle 1014-2(E)(6).